

BESTÅ BEVARA TERRASSEOLJE



*Vedlikeholdsintervall på inntil 4 år
Langvarig UV-beskyttelse
Delvis biobasert olje**

Bestå Bevara er vår aller beste terrasseolje med et vedlikeholdsintervall på opptil 4 år. Produktet er egnet for trykkimpregnert og ubehandlet trevirke på terrasser, gjerder og møbler. Den trenger inn i treverket og gir effektiv beskyttelse mot vannopptak, hindrer uttørking og reduserer risikoen for sprekkdannelser. Produktet har utmerket fargeholdbarhet og langvarig UV-beskyttelse. Bestå Bevara er designet for å oppnå en vakker overflate og et perfekt sluttresultat som varer over tid. Opptil 75 % av den totale mengden organisk karbon i Bestå Bevara er erstattet med biobasert materiale (målt etter ASTM D6866-18), som betyr at 18 % av det totale produktinnholdet er biobasert. Bestå Bevara er designet for de som ønsker en vakker overflate og et perfekt sluttresultat som varer over tid.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
5 - 15 m²/l

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +10 °C og +25 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET

Støvtørr etter noen timer

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Modifiserte alkyder

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Vask treverket med Alcro Terrasserens hvis det er skittent, grått, porøst eller mørknet. Mugg- og svertesopp vaskes bort med Alcro Sopp- og Algemiddel. Skyll grundig med vann og la overflaten tørke. Nytt treverk trenger ikke forbehandling. Trykkimpregnert treverk bør stå ubehandlet i minst en sesong før behandling med Bestå Bevara.

PÅFØRE

Omrøres før bruk og av og til under arbeidet. Påfør 1 strøk med pensel eller malingspute. Vær ekstra nøye med å mette endaved og skjøter. Overflødig olje (i form av våte felter) tørkes bort med en klut. Påfør Bestå Bevara på ett bord om gangen for å redusere risikoen for overlapping og ujevn farge.

VIKTIG

Underlaget skal være tørt under påføring, maksimalt 16 % fuktinnhold. Påfør Bestå Bevara når risikoen for regn er liten i løpet av de neste 24 timene.

Advarsel! Risiko for selvantennelse. Brukte filler ol. kan selvantenne, selv etter flere timer, og forårsake brann. Filler ol. bør legges i en metallbeholder med vann og forsegles tett før avhending.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.