

BESTÅ DIAMANT



Utviklet for perfeksjon

Bestå Diamant er vår aller beste beskyttelse for din trefasade*. Med sin uovertrufne evne til å beholde både glans og farge kombinert med enestående smussavvisende egenskaper, er det dette produktet som vil holde fasaden din frisk og nymalt i lengst tid*. Malingen kan males på de aller fleste underlag og gir også utmerket beskyttelse mot vekst av svartmugg på malingsfilmen. Bestå Diamant er utviklet for deg som ikke vil nøye deg med mindre enn perfeksjon. *Sammenlignet med Alcros toppstrøk for trefasader

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Eksteriør

FORBRUK

6 - 8 m²/l

GLANS

Halvmatt

VERKTØY

Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR

Mellom +7 °C og ca +25 °C overflatetemperatur.

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Støvtørr etter 1 time. Overmalbar etter 3 - 4 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED

Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL

Acrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Skitne overflater vaskes med Alcro Grovrent. Mugg- og algevekst vaskes bort med Alcro Sopp- & Algemiddel. Blanke, harde og høvlede flater og skarpe hjørner slipes med grovt sandpapir. Dette gjelder også tømmerstokker. Grånet og porøst treverk bør skiftes ut eller børstes/skrapes ned til rent og friskt tre.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER: Tykke, sprukne eller løse lag med maling skrapes helt av. Trerene flater og overflater i dårlig stand grunnes med Alcro Grunning Tre.

NY PANEL: Alcro Grundolje Tre påføres fylldig på endaved, skjøter og spikerhoder. Overflødig olje tørkes av etter 30 minutter. Hele overflaten, fasade og endaved, grunnes med Alcro Grunning Tre.

MALING PÅ INDUSTRIGRUNNET PANEL: På industrigrunnet panel som er grunnet etter CMP anbefales 2 strøk Bestå Diamant. Se egne anbefalinger for industrigrunnet panel som ikke er grunnet i henhold til CMP. Industrielt grunnet panel som har vært utsatt for vær og vind i mer enn 10 måneder må vaskes og grunnes for tilstrekkelig beskyttelse.

PÅFØRING

Omrøres før bruk. Påfør 2 fylldige strøk med Bestå Diamant. Følg våre anvisninger om anbefalt forbruk. 2 strøk gir alltid bedre beskyttelse. Vær ekstra nøye med endaved, skjøter og spikerhoder.

Anbefalt forbruk:

Uhøvlet panel: 6-7 m² /L (våtfilmtykkelse: 130-160 my; tørrfilmtykkelse: 50-60 my).

Høvlet eller tidligere malt panel: 7-8 m² /L (våtfilmtykkelse: 110-140 my; tørrfilmtykkelse: 40-50 my).

Hvis påført malingsskikt er tynnere en anbefalt må det påføres ett ytterligere strøk for å oppnå best holdbarhet.

Ved påføring med sprøyte anbefales dysestørrelse FFLP 312 og

at trykket er 80-100 bar. Benytt åndedrettsvern for faste og flytende partikler (FFP2) ved sprøyting.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VEDLIKEHOLD

Skyll fasaden med rent kaldt vann. Påfør Alcro Grovrent, fortynnet som anbefalt for det tiltenkte formålet. Vask overflatene med en fasadebørste og skyll med mye vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke på overflaten. Unngå dette ved å rengjøre mindre areal om gangen. Vær oppmerksom på at Alcro Grovrent kan virke etsende på glass. Dekk til vinduene nøye før rengjøring av fasaden.

Overflater som er angrepet av mugg og/eller svertesopp rengjøres med Alcro Sopp & Algemiddel, fortynnet i henhold til anbefalingen for tiltenkt formål og skyll med mye vann.

Høytrykkvasker kan også benyttes med forsiktighet til å vanne og skylle overflaten. Husk å rette strålen langs panelbordene og ikke rett mot overflaten slik at skitt og vann presses inn i fasaden.

Ved vedlikeholdsvaske av malte flater skal de være i så god stand at de ikke direkte suger til seg vann ved rengjøring (det trenger alltid inn litt vann). Hvis overflatene er i så dårlig stand at de suger til seg vann, det vil si at overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Benytt hageslange med normalt vanntrykk ved vask av trefasader. Vår anbefaling er at rengjøringsmidler alltid skal skylles grundig av.

For ytterligere informasjon, kontakt Alcro kundesenter eller din nærmeste Alcro-forhandler.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

VIKTIG

Kontroller at underlaget er tørt før maling, maks 16 % fuktinnhold. Påføres ikke når overflatetemperaturen er lavere enn +7 °C. Ikke mal på soloppvarmede overflater eller hvis det er fare for regn innen 1 time eller dugg innen 2 timer etter ferdig maling.

Ved påføring med rull må det etterstrykes med en pensel. Benytt åndedrettsvern for faste og flytende partikler (FFP2) ved sprøyting.

For å redusere risikoen for muggvekst på malingsfilmen benytter vi et middel som kan gi gulning under ugunstige herde- og tørkeforhold. Dette fenomenet oppstår sjeldent, da produktet tørker raskt, men ved lavere temperaturer og høyere luftfuktighet forlenges tørketiden. Gulningen forsvinner normalt av seg selv etter 2-4 uker når overflaten utsettes for solens UV-stråler og lys. Fasadeflater som utsettes for mindre sollys kan ta noe lengre tid. Vi anbefaler at det ventes men om det er ønskelig å fjerne gulningen før tiden, går det fint å vaske fasaden med askorbinsyre og rent vann. Gulningen kan ikke males over da den smitter igjennom neste strøk. Denne gulningen påvirker ikke produktets kvalitet, holdbarhet eller middelet som reduserer risikoen for muggvekst, kun midlertidig rent estetisk. Normalt forsvinner gulningen med tiden og påvirker ikke funksjonaliteten til malingen.

Overflater som tidligere er malt med komposisjonsmaling eller linoljemaling bør males med samme malingstype som tidligere benyttet. Overflater som tidligere er påført beis, grunnes med Grunning Tre før påføring av Bestå Diamant.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.