

# BESTÅ FASADE



*Holder glans og farge lenge  
Redusert risiko for smussopptak  
Gir utmerket beskyttelse mot vekst av svertesopp*

Bestå Fasade er en innovativ akrylmaling for trefasader som er spesielt utviklet for å holde fasaden nymalt lenger. Den har redusert risiko for smussopptak og beholder glansen og fargen i lang tid takket være et spesialutviklet bindemiddel. Bestå Fasade gir utmerket beskyttelse mot vekst av svertesopp på malingsfilmen.

## TEKNISK INFORMASJON

### BRUKSOMRÅDE

Eksteriør

### FORBRUK

6 - 8 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvmatt

### VERKTØY

Sprøyte, pensel, rull

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

### LUFTFUKTIGHET

Støvtørr etter 1 time. Overmalbar etter 3 - 4 timer.

### BINDEMIDDEL

Acrylat

### VOC

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: [www.alcro.no](http://www.alcro.no)



Oppbevares frostfritt



## FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Skitne overflater vaskes med Alcro Grovrent. Mugg- og svertesopp vaskes bort med Alcro Alg & Soppvask. Slip blanke, harde og høvlede flater og skarpe hjørner med et grovt sandpapir. Gjelder også utskårne tømmerstokker. Børst eller skrap ned grånet og porøst treverk til en solid overflate.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER Skrap bort tykke, sprukne eller løse lag med maling. Mal rene treoverflater og overflater i dårlig stand med Grunning Trefasade. Overflater tidligere malt med gamle alkyd- og oljemaling grunnes alltid med Grunning Trefasade.

NYTT UBEHANDLET TRE Påfør Grundolje Trefasade til metning på endeved, skjøter og spikerhoder. Tørk av overflødig olje etter 30 minutter. Grunn deretter hele fasaden inkludert endeved med Grunning Trefasade. På fabrikkgrunnet treverk kan det være behov for å grunne på nytt med Grunning Trefasade. Rådfør deg med din Alcro-forhandler.

MALING PÅ INDUSTRIELL GRUNNET PANEL Paneler som er levert industrielt grunnet med produktet Pinja Protect fra Tikkurila Sverige AB kan anses å ha en komplett grunnbeskyttelse. Vi anbefaler å påføre 2 strøk med Alcro Bestå Fasade. Vær imidlertid oppmerksom på at industrigrunnede paneler som er utsatt for vær og vind i mer enn 10 måneder, må grunnes for tilstrekkelig beskyttelse.

## PÅFØRING

Omrøres før bruk.

Påfør 2 fyldige strøk med Bestå Fasade. 2 strøk gir alltid lengre holdbarhet. Følg instruksjonene våre på anbefalt forbruk. Vær ekstra nøye med endeved, spikerhoder og skjøter.

## NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest

mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## VEDLIKEHOLD

Skyll fasaden med rent kaldt vann. Påfør Alcro Grovrent, fortynnet som anbefalt for det tiltenkte formålet. Skrubb deretter overflaten og skyll med mye vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke på overflaten. Unngå dette ved å rengjøre mindre areal om gangen.

Vær oppmerksom på at Alcro Grovrent kan virke etsende på glass. Dekk til vinduene nøye før rengjøring av fasaden.

Overflater som er utsatt for mugg og/eller svertesopp rengjøres med Alcro Alg & Soppvask, fortynnet i henhold til anbefalingen for tiltenkt formål. Skrubb deretter overflaten og skyll grundig med vann.

Høytrykk kan også benyttes med forsiktighet til å vanne og skylle overflaten. Husk å rette strålen langs panelbordene og ikke rett mot overflaten slik at skitt og vann presses inn i fasaden.

Ved vedlikeholdsvask av malte flater skal de være i så god stand at de ikke direkte suger til seg vann ved rengjøring (det trenger alltid inn litt vann). Hvis overflatene er i så dårlig stand at de suger til seg vann, det vil si at overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Benytt hageslange med normalt vanntrykk ved vask av trefasader. Vår anbefaling er at rengjøringsmidler alltid skal skylles grundig av.

For mer informasjon, kontakt Alcro kundesenter eller din nærmeste Alcro-forhandler.

## VIKTIG

Kontroller at underlaget er tørt før maling, maks 16 % fuktinnhold. Ikke mal på soloppvarmede overflater eller hvis det er fare for regn i løpet av de neste 24 timene eller dugg innen 1-2 timer etter ferdig maling.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

Ved påføring med sprøyte eller rull, må det etterglattes med en pensel. Ved sprøyting benyttes en filtrerende halvmaske mot faste og flytende partikler (FFP2).

For bygninger av kulturell og historisk interesse anbefales det å benytte samme malingstype som tidligere benyttet.

Besøk [www.alcro.no](http://www.alcro.no) for ytterligere informasjon.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*