

BETONGIMPREGNERING



*Binder støv
Beskytter overflaten mot slitasje
Gjør gulvet lettere å holde rent*

Betongimpregnering er et impregneringsmiddel for betong og teglstein innendørs. Overflatene skal være umalte. Impregneringen beskytter overflaten, binder støv og gjør den lettere å holde ren.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Eksteriør

FORBRUK

- 8 m²/l

VERKTØY

Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +5 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 2 timer.

BINDEMIDDEL

Acrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflatene skal være tørre, rene og fritt for fett.

STØVETE OG DÅRLIG BUNDET OVERFLATE børstes til fast underlag.

OLJE OG OVERFLATER MED FETT fjernes best ved brenning. Alternativt kan det vaskes med et fettløsende rengjøringsmiddel.

SEMENTHUD som vanligvis finnes på ny betong, fjernes ved maskinsliping. Alternativt kan fortynnet saltsyre (1:4) også benyttes. La syren virke i ca 15 minutter, deretter skylles gulvet grundig med vann og får tørke.

MERK FØLGENDE! Håndter syren forsiktig og beskytt ansikt, hender, bar hud og klær. Beskytt metalloverflater mot angrep fra saltsyredamp.

PÅFØRE

Betongimpregnering påføres en gang ufortynnet.

På porøse underlag påføres Betongimpregnering 2 ganger. La tørke i 2 timer før påføring av det andre laget.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VEDLIKEHOLD

Vær forsiktig med nybehandlet gulv. Normalt kan gulvet brukes etter 1–2 dager. Tidsinformasjonen er for normal temperatur og luftfuktighet (23 grader og 50 % RF). Bruk aldri alkohol eller sterke løsemidler.

Normal rengjøring: Støvsuging eller tørrmopping

anbefales for daglig rengjøring av gulvet. Ved våttørking bør det brukes en godt oppvridd klut. Rengjøringsmidlet skal tilsvare håndvaskemiddel eller universalrengjøringsmiddel som ikke inneholder løsemidler eller voks.

Supplerende behandling: Ved utslitt betongimpregnering kan ny behandling utføres etter grundig rengjøring.

VIKTIG

OBS! Ikke egnet for betong sterkere enn B30.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.