DRÖM HELMATT TÄCKFÄRG

Svært god dekkevne
Gir en vakker og behagelig overflate
Slitesterk og avtørkbar

Dröm er en helmatt maling for innendørs maling på vegger og av puss, betong, gipsplater, trefiberplater, tapet og glassfiberstrie. Den har svært god dekkevne og gir en vakker og behagelig overflate som kan tørkes av.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
8 - 10 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTØY
Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Minimum +5°C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Styrenakrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no

Oppbevares frostfritt

Version 250626

Tikkurila Norge AS
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.alcro.no

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fritt for støv.

HULL OG SPREKKER repareres med egnet sparkel fra Alcros sparkelsortiment.

TIDLIGERE MALTE, BLANKE ELLER SKITNE OVERFLATER rengjøres med Alcro Malervask (i henhold til instruksjonene).

UMALTE OVERFLATER ELLER STERKT SUGENDE OVERFLATER grunnes med Milltex Allgrund.

LIMMALING vaskes av med rikelig med vann. Deretter grunnes med Milltex Renova Grunning.

GAMMEL KALKMALING med støvete overflate grunnes med Milltex Renova Grunning.

OVERFLATER HVOR DET ER RISIKO FOR GJENNOMSLAG av f.eks. nikotin, brann eller vannskader behandles først med Milltex Renova i henhold til separate anbefalinger for den respektive skaden.

PÅFØRING

Omrøres før bruk. Sørg for at eventuell grunning har tørket helt før du påfører Dröm Helmatt Täckfärg. Mal jevnt og fyldig med rulle. Ved maling med pensel bør malingen fortynnes med 5 % vann.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VEDLIKEHOLD

Vær forsiktig med nymalte overflater, da de er følsomme for slitasje og glans. Malingens endelige gode egenskaper oppnås først etter et par uker. Etter herdetiden kan håndoppvaskmiddel eller universalrengjøringsmiddel som ikke inneholder løsemidler brukes til rengjøring. Bruk aldri alkohol eller sterke løsemidler.

Rengjøring: Matte overflater er generelt følsomme for oppglansing hvis du gnir på overflaten. Ved kraftig rengjøring/vask kan overflaten bli flekkete/skjoldete. Tørk derfor forsiktig av overflaten med en godt oppvridd lofri klut ved rengjøring.

Flekkfjerning: Håndoppvaskmiddel eller universalrengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med fortynnet eddiksyre (næringsmiddelgodkjent eddik). Svarte misfarginger kan oppstå når du gnir metall mot den malte overflaten. Disse kan fjernes med et viskelær og børst deretter bort restene av viskelæret.

Utbedring: Utbedre alltid med samme produkt som overflaten sist ble malt med, og om mulig samme batchnummer som sist ble brukt. Hvis batchnummeret er forskjellig eller malingen er blandet, kan det oppstå et lite fargeavvik. For best resultat, bør du alltid utbedre hele overflaten for å unngå forskjeller i tekstur, farge og glans. Ved punktreparasjon bør du prøve å etterligne veggens tekstur for å minimere risikoen for forskjeller i tekstur, farge og glans.

VIKTIG

Besøk alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 250626

Tikkurila Norge AS
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.alcro.no

ALCRO