

FASAD DEKKBEIS



*Fremhever treets struktur
Dekkende beis med god beskyttelse mot fukt og fargeendringer
Kan blandes i alle utendørsfarger*

Fasade Dekkbeis er en dekkende beis som samtidig fremhever treets struktur. Bindemidlet (alkyd-akryl hybrid) i kombinasjon med linolje gjør at dekkbeisen er lett å påføre og gir god vedheft til underlaget. Fasade Dekkbeis beskytter mot fuktopptak, fargeendring og krittning. Egner seg til dekkbeising av trehusfasader, gjerder og vindskier.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

FORBRUK
6 - 10

GLANS
Halvmatt

VERKTØY
Pensel, rull, høytrykkssprøyting

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 16 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED
Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL
Alkyd

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Blanke, harde og glatte overflater samt skarpe hjørner og kanter slipes med grovt sandpapir. Grånet, porøst treverk og løs maling skrapes eller børstes ned til fast overflate. Alle overflater børstes rene for smuss og støv.

HØVLEDE OVERFLATER OG UTSKÅRNE
TØMMERSTOKKER Slipes opp med grovt sandpapir før maling.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER Vaskes med Alcro Grovrent. Mugg- og svertesopp vaskes bort med Alcro Sopp & Algemiddel. Tykke og sprukne malingslag fjernes helt. Ved overmaling av flater i dårlig stand skal alle overflater grunnes med Alcro Grunning Tre.

NYTT TRE OG RENE TREOVERFLATER påføres først ett fyldig strøk med Grunnolje Tre på alt bart treverk og endaved. Grunnolje Tre må tørke i minst 30 minutter, deretter tørkes overflødig olje av. Ikke vent lenger enn 2 - 3 dager før første strøk med Fasade Dekkbeis påføres.

MALING PÅ INDUSTRIELL GRUNNET PANEL Paneler som er levert industrielt grunnnet med produktet Pinja Protect fra Tikkurila Norge AS kan anses å ha en komplett grunnbeskyttelse. Vi anbefaler å påføre 2 strøk med Fasade Dekkbeis. Vær imidlertid oppmerksom på at industrigrunnede paneler som er utsatt for vær og vind i mer enn 10 måneder, må grunnes på nytt for å få tilstrekkelig beskyttelse.

PÅFØRING

Påfør to strøk med Fasade Dekkbeis. Vær ekstra nøye med skjøter og endaved. Ikke stryk ut malingen for tynt, men benytt riktig mengde maling i henhold til anbefalt forbruk. Anbefalt forbruk:

Uhøvlet panel: 6-7 m²/L (Våtfilmtykkelse: 140-160 my.

Tørr filmtykkelse: 50-60 my)

Høvlet eller tidligere malt panel: 7-8 m²/L (Våt filmtykkelse: 110-140 my. Tørr filmtykkelse: 40-50 my) Når Fasade Dekkbeis påføres med en sprøyte anbefales dysestørrelse FFLP 312 og at trykket er 80-100 bar.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VEDLIKEHOLD

Skyll fasaden med rent kaldt vann. Påfør Alcro Grovrent, fortynnet som anbefalt for det tiltenkte formålet. Skrubber deretter overflaten og skyll med mye vann. I varmt og tørt vær kan vaskemiddelet tørke på overflaten. Unngå dette ved å rengjøre mindre areal om gangen.

Vær oppmerksom på at Alcro Grovrent kan virke etsende på glass. Dekk til vinduene nøye før rengjøring av fasaden.

Overflater som er utsatt for mugg og/eller svertesopp rengjøres med Alcro sopp & Algemiddel, fortynnet i henhold til anbefalingen for tiltenkt formål. Skrubber deretter overflaten og skyll grundig med vann.

Høytrykk kan også benyttes med forsiktighet til å vanne og skylle overflaten. Husk å rette strålen langs panelbordene og ikke rett mot overflaten slik at skitt og vann presses inn i fasaden.

Ved vedlikeholdsvask av malte flater skal de være i så god stand at de ikke direkte suger til seg vann ved rengjøring (det trenger alltid inn litt vann). Hvis overflatene er i så dårlig stand at de suger til seg vann, det vil si at overflatene blir mørke, anbefaler vi ommaling. Begynn alltid å vaske rent nedenfra og opp. Benytt hageslange med normalt vanntrykk ved vask av trefasader. Vår anbefaling er at rengjøringsmidler alltid skal skylles grundig av.

For mer informasjon, kontakt Alcro kundesenter eller din nærmeste Alcro-forhandler.

VIKTIG

Omrøres før bruk. Underlaget skal være tørt ved maling, maks 16 % fuktinnhold. Ikke mal på soloppvarmede overflater. Mal heller ikke hvis det er fare for regn i løpet av de neste 24 timene eller dugg innen 1-2 timer etter ferdig maling.

Ved påføring med sprøyte eller rull skal overflaten etterstrykes med pensel. Ved sprøyting benyttes en filtrerende halvmaske mot faste og flytende partikler (FFP2).

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.