

GRANIT HELMATT TÄCKFÄRG



*Ekstremt god holdbarhet på mineralske overflater utendørs
Gir langvarig beskyttelse med lange vedlikeholdsintervaller
Lavt vannopptak*

Granit er en silikonemulsjonsmaling med ekstremt god holdbarhet for utendørs maling av mineralske overflater, både puss og betong (maks. partikkelstørrelse 0,3 mm). Egnert på for eksempel bolig-, nærings-, industri-, lagerbygg. Granit beskytter fasaden i lang tid og har lange overmalingsintervaller. Granit er en åpen maling som slipper gjennom fuktighet og har svært lav vannabsorpsjon.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Eksteriør

FORBRUK

4 - 6 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTØY

Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +7 °C overflatetemperatur og relativ luftfuktighet under 80 %

DIFFUSJONSMOTSTAND CO₂ (PREN 1062-6)

s_{d,CO2} < 5 m.

DIFFUSJONSMOTSTAND VANNDAMP (EN ISO 7783-2)

s_{d,H2O} < 0,14 m

TØRRSTOFFINNHold VED VOLUM

40-45

VANNGJENNOMTRENDELIGHET (EN 1062-3)

0.1 kg/m²-h^{0.5}

VEDHEFT (ISO 4624)

> 1,0 N/mm², 28 dager på betong

VOC

Grenseverdi (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktets VOC < 40 g/l.

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

For rengjøring, vask med varmt vann. Unngå rengjøringsmidler på rene betongoverflater og hvor malingslagene er svake.

Overflater i dårlig stand må repareres før behandling.

Ved grunning av umalte eller tidligere malte mineraloverflater kan Mineral Grunning eller Mineral Primer benyttes. Spør din forhandler om hjelp til valg av produkt og les mer om disse på de respektive databladene.

PÅFØRING

Omrøres før bruk.

Sørg for å ha tilstrekkelig mengde maling fra samme produksjonsparti for å få en ensartet overflate. Da unngås det eventuelle nyanseforskjeller. Hvis det må benyttes maling fra forskjellige produksjonspartier, males overgangen med en blanding av den nye og gamle produksjonspartiet (f.eks. 1:1). Tilpass arbeidet slik at overgangen er på et så usynlig sted som mulig.

Overflatene males 2 strøk med Granit. Granit kan ved behov fortynnes inntil 10 % med vann.

Beskytt overflater som ikke skal males. Eventuelt søl fjernes umiddelbart.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

VIKTIG

Om fasaden er reveterad (pusset trefasade) kontakt Alcro kundesenter eller din forhandler for ytterligere informasjon før malerarbeidet starter.

Underlaget skal være rent, tørt og fast.

Ved påføring med sprøyte skal mlingen etterstrykes med pensel.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.