

GRUNNING METALL



*Hindrer rustdannelse
Utmerket vedheft
Hurtigtørkende*

Grunning Metall er en vanntynnbar grunning for rustbeskyttelse på stål, sink og aluminium. Inneholder aktive rustbeskyttende pigmenter som hindrer rustdannelse. Grunning Metall er hurtigtørkende og gir utmerket vedheft både mot underlaget og etterfølgende toppstrøk.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Universal

FORBRUK

7 m²/l

GLANS

Halvmatt

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

TYNNERE

Vanntynnbar. Skal ikke fortynnes.

BINDEMIDDEL

Styrenakrylat

TØRRSTOFFINNHold VED VOLUM

44 %

VOC

Grenseverdi (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktets VOC < 140 g/l.



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

UMALTE OVERFLATER:

Vask med egnet rengjøringsmiddel fra Alcros sortiment og skylt nøye. Eventuell rust fjernes ved sliping, skraping eller stålbørsting til rent metall (rengjøringsgrad St2).

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER:

Fjern løs maling og rust fra overflatene med en skraper eller stålbørste til rent metall (rengjøringsgrad St 2). Vask med egnet rengjøringsmiddel fra Alcros sortiment og skylt nøye.

NYE GALVANISERTE PLATER:

Vask med egnet rengjøringsmiddel fra Alcros sortiment og skylt nøye. For best resultat bør hele overflaten slipes lett, enten maskinelt eller manuelt, med slipepapir P60-P80.

GAMMEL GALVANISERT PLATE/ALUMINIUM: Vask med egnet rengjøringsmiddel fra Alcros sortiment og skylt nøye. Fjern eventuell hvitrust på galvaniserte overflater. Aluminium slipes lett, enten maskinelt eller manuelt, med slipepapir P60-P80.

PÅFØRING

Overflaten skal være tørr og ren før maling. For best resultat anbefales påføring med pensel eller sprøyte. Anbefalt filmtykkelse (DFT) er ca. 40-60 µm. Vær spesielt oppmerksom på hjørner og kanter slik at korrekt DFT oppnås. Ved påføring med sprøyte anbefales airless sprøyte med dyse 0.011" – 0.015".

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

VIKTIG

Unngå å male på soloppvarmede overflater eller ved fuktig vær (> 80 % RF). Avslutt malerarbeidet minimum ett par timer før det er fare for dugg. Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.