

GRUNNING MINERAL



*Meget godt egnet for både porøse og harde betongoverflater
Styrker underlaget
Reduserer vannopptak*

Grunning Mineral er en grunning for mineralske overflater og fiberarmerte plater. Den styrker underlaget, øker vedheft til toppstrøket og reduserer vannopptaket og fungerer utmerket på både porøse og harde betongoverflater. Gir utmerket vedheft på betongelementer. Grunning Mineral benyttes sammen med Puts, Granit, Tillit, Betong og Garage.

Grunning Mineral er CE-merket.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Eksteriør

FORBRUK

1 liter rekker til ca 5m² avhengig av underlag og struktur

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +7 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

TYNNERE

Vanntynnbar. Skal normalt ikke fortynnes

VERKTØY RENGJØRES MED

Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL

Acrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

For rengjøring, vask med varmt vann. Unngå rengjøringsmidler på ubehandlede betong- og pussoverflater. Overflater i dårlig stand repareres før behandling.

PÅFØRING

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv. Påføres med pensel, rull eller lavtrykkssprøyte. Påføres fylldig nedenifra og opp uten at det dannes film på overflaten.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VIKTIG

OBS! Benyttes ikke på grunnmur hvor det er mulighet for kapillært oppsug av fukt.

Tørketidene gjelder ved +23 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Kaldt og fuktigt vær kan forlenge tørketiden.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.