

MILLTEX ALLGRUNN



*Fylldig og metter sugende underlag
Gjør at toppstrøket får en jevn og fin overflate
Ergonomisk tilpasset*

Milltex Allgrunn er en grunning til vegger og tak av puss, betong, gipsplater, trefiberplater, overmalbar tapet og vev. Den er fylldig og metter sugende underlag slik at toppstrøket får en jevn og fin overflate.

Grunningen er ergonomisk tilpasset den profesjonelle maleren.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Interiør

FORBRUK

6 - 8 m²/l

GLANS

Hel matt

VERKTØY

Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +5 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. **0,5** timer. Overmalbar etter ca. 3 timer.

BINDEMIDDEL

Vinylacetat-etylen (VAE)

VOC

Grenseverdi (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt



Det svenske Astma- og Allergiforbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først to uker etter påføring. Utvis forsiktighet under påføring, og sørg for god ventilasjon de to første ukene.

Tikkurila Norge AS
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.alcro.no

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Sørg for at overflaten er fast og fri for støv.

HULL OG SPREKKER reparerer med egnet sparkel fra Alcros sparkelsortiment

TIDLIGERE MALT, BLANKE ELLER SKITNE OVERFLATER rengjøres med Alcro Malervask (i henhold til instruksjoner).

LIMMALING (Hvitting) vaskes av med mye vann.

PÅFØRING

Påføres jevnt og fyldig med rull eller sprøyteutstyr beregnet for denne typen maling.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VIKTIG

Milltex Allgrunn inngår i Alcros malingsystem for brannbeskyttelse. Se Typegodkjenning 0250 på www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Milltex Allgrunn er anbefalt av det Svenske Astma- og Allergiforbundet.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.