

MILLTEX AQUA GRUNDFÄRG



*Kombinert grunning og lim
Gir et effektivt sperreskikt mot fukt
Meget god vedheft*

Kombinert grunning og lim

Milltex Aqua Grunning er en kombinasjon av lim og grunning for våte områder. Grunningen har meget god vedheft til underlaget og gir et tett lag mot vann og fukt. Milltex Aqua Grunning er en del av Alcros malingssystem som er godkjent av den svenske Malerbransjens Våtromskontroll.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Interiør

FORBRUK

VED LIMING: 4m²/l

VED GRUNNING: 6m²/l

VERKTØY

Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +10 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 3 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED

Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL

Styrenakrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktets VOC < 30 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Sørg for at underlaget er rent, tørt, fast og fritt for støv.

PORØSE OG STERKT SUGENDE OVERFLATER grunnes en ekstra gang med Milltex Aqua Grunning fortynnet med vann i forholdet 1:1. SPREKKER, SKJØTER OG UJEVNHETER sparkles med Alcro Håndsparkel Våt. Hjørner og takvinkler avrundes med Tåt Fog. VINYLTAPE som er spaltbare rives overflatelaget av. Vinylbelegg som ikke er spaltbare fjernes helt. PVC-materialer som er tykke og myke fjernes helt.

PÅFØRING

Påføres med pensel og/eller rull. Ved oppsetting av glassfiberduk brukes Milltex Aqua Grunning både som lim og våtromsgrunning. Påfør Milltex Aqua Grunning som anbefalt for liming og fest glassfiberstrien. La Milltex Aqua Grunning sette seg i 30 minutter før du fortsetter med grunning. Etter at underlaget har tørket, mal til slutt to ganger med Milltex Aqua Täckfärg.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VIKTIG

Sørg for god utluftning når det males i rom med dårlig ventilasjon.

Vær forsiktig med nymalte overflater. De endelige gode egenskapene til malingen oppnås først etter 7 dager (ved +23 °C og 50 % relativ luftfuktighet, kaldere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet kan forlenge tørketiden ytterligere). Unngå rennende vann direkte på den malte overflaten de første syv dagene.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.