

# MILLTEX V-MILL TRE & PANEL HALVBLANK



*Gir en fyldig og halvblank overflate  
Siger ikke  
Enkel å påføre*

MILLTEX V-MILL Tre & Panel Halvblank er en halvblank maling for innendørs maling av tre og panel. Benyttes ikke på horisontale flater som benyttes til oppbevaring av for eksempel blomsterpotter og pyntegjenstander. Malingen er lett å påføre, flyter godt ut og gir en fyldig overflate. MILLTEX V-Mill Tre & Panel Halvblank er spesielt utviklet for den profesjonelle maleren.

## TEKNISK INFORMASJON

### BRUKSOMRÅDE

Interiør

### FORBRUK

8 - 8 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvblank

### VERKTØY

Sprøyte, pensel, rull

### MALINGSTEMPERATUR

Minimum +8 °C

### TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

### LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 6 timer.

### BINDEMIDDEL

Acrylat

### VOC

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.



## FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten må være tørr, ren, fast og fri for støv. Fjern smuss og støv fra overflaten for å sikre best mulig vedheft. NYTT TRE slipes lett og grunnes med Milltex Multistop Grunning. TIDLIGERE MALTE OVERFLATER rengjøres med Alcro Malervask (i henhold til instruksjoner). BLANKE OVERFLATER mattslipes og grunnes med Milltex Häfta. HULL OG SPREKKER utbedres med Alcro Snickerisparkel og slipes lett før grunning med Milltex Häfta. FABRIKKMALT (LAKKERTE) OVERFLATER mattslipes med fint sandpapir før grunning med Milltex Häfta. METALLOVERFLATER som er fri for rust grunnes med Milltex Häfta. For andre overflater, se produktdatabladet eller kontakt din Alcro-forhandler.

## PÅFØRING

Omrøres før bruk. Påføres fyldig med pensel eller sprøyte. Ved malning på større overflater anbefales det å påføre malingen med rull og deretter etterglatte med en bred pensel. Ikke mal ved lavere temperatur enn +8 °C.

## VEDLIKEHOLD

Vær forsiktig med nymalte overflater. De endelige gode egenskapene til malingen oppnås først etter noen uker. Det bør utvises forsiktighet når det gjelder slitasje, ripefølsomhet og glans. Milltex V-Mill er termoplastisk, det vil si at den mykner og er følsom for varme, fuktighet og belastning. Skader kan oppstå hvis det plasseres gjenstander som for eksempel blomsterpotter, pyntegjenstander og lignende på horisontale overflater. Bruk aldri alkohol eller sterke løsemidler til flekkfjerning.

Rengjøring: Bruk håndvaskemiddel eller universalrengjøringsmiddel som ikke inneholder løsemidler. Vask alltid nedenfra og opp. Skyll med mye vann og ventiler deretter for å redusere fuktigheten i luften.

Flekkfjerning: Håndvaskemiddel eller universalrengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med

fortynnet eddiksyre (mateddik). Svart misfarging kan oppstå når metall gnis mot malingsoverflaten. Dette kan fjernes med et rent viskelær.

Reparer skader: Reparer alltid med samme produkt som overflaten sist ble malt med og om mulig samme batchnummer som sist ble brukt. Ved et annet batchnummer eller nytt spann kan det oppstå et mindre fargeavvik.

For best resultat anbefales det å male hele overflaten for å unngå struktur-, farge- og glansforskjeller.

Ved flekkmalning etterlignes overflatens penselstruktur for å minimere risikoen for struktur-, farge- og glansforskjeller.

## VIKTIG

Besøk [www.alcro.no](http://www.alcro.no) for ytterligere informasjon.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*