

Handspackel Medium



- Smidig & lett å påføre med god kontroll
- God fyllevne
- Godkjent for ilegging av papirremse

Bruksområde:

Skjøl-, flekk og helparkling innendørs

Materialforbruk:

1L/m² i 1mm lagtykkelse

Maks lagtykkelse:

4 mm

Verktøy:

Stålsparkel

Påføringstemperatur:

Minimum +5 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET:

Klebefri etter 2 timer. Overmalbar etter 12 timer.

Handspackel Medium er en sparkel med middels fyllevne for allsidig bruk innendørs. Sparkelen benyttes til skjøl-, flekk og helparkling på puss, betong, lettbetong og platematerialer samt skjølsparkling med ilegging av papirremse. Handspackel Medium er lett å påføre med bra kontroll, er smidigt å jobbe med og bra fyllevne.

Sparkelen oppfyller kravene for CE merking i henhold til EN 13963.



Forberedelse av overflater

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler. Løst forankret underlag børstes bort eller avbindes/grunnes. Løstsittende maling fjernes. Rengjør tidligere malte underlag slik at fett og smuss fjernes.

Påføring

Sparkelen påføres normalt for hånd med en egnet stålsparkel. Benytt slipepapir med kornstørrelse 180 ved manuell sliping og 220 ved maskinsliping. Benytt alltid åndedrettsvern/støvmaske og beskyttelsesbriller ved sliping. Etter sliping fjernes slipestøv fra overflaten før det males eller tapetseres. Ved tapetsering bør overflatene grunnes.

Viktig!

Tenk på at temperatur, lagertykkelse og luftfuktighet påvirker tørketiden.

Layer thickness 1-1,5mm					Time hours
Humidity rh%					
95	288	192	144	96	
90	144	108	72	39	
80	78	54	38	23	
70	54	38	26	19	
60	42	29	20	14	
50	36	24	17	12	
40	29	20	14	10	
30	26	18	12	9	
20	23	16	11	8	
10	21	14	10	7	
	10°C	15°C	20°C	25°C	
Temperatur					