



- For skjøtsparkling med ilegging av papirremse
- Lett å påføre og slipe
- God fyllevne

Handsparkel Skarv

Bruksområde:

Skjøtsparkling innendørs

Materialforbruk:

1L/m² i 1mm lagtykkelse

Maks lagtykkelse:

2 mm

Verktøy:

Stålsparkel

Påføringstemperatur:

Minimum +5 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET:

Klebefri etter 2 timer. Overmalbar etter 12 timer.

Handsparkel skarv er spesielt utviklet og tilpasset for sparkling av skjøter mellom gipsplater i kombinasjon med ilegging av papirremse. Sparkelen er utviklet for at papirremsen skal få optimalt feste.

Sparkelen oppfyller kravene for CE merking i henhold til EN 13963.



Forberedelse av overflater

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler. Kontroller gipsplatene, at falsen er uten skader og at gipsplatene er i samme nivå uten sprang og at skruene er skrudd inn. Produktet benyttes kun ved skjøtsparkling på nye gipsplater.

Påføring

Handspackel skarv påføres normalt med stålsparkel eller med sparkelmaskinen ""Bazooka"". Maks lagtykkelse er 2 mm.

For best sluttresultat anbefales sparkling av skjøten med minst 100 mm på hver side av skjøten. På vegger med slepelys anbefales helsparkling av overflatene.

Benytt slipepapir med kornstørrelse 180 ved manuell sliping og 220 ved maskinsliping. Benytt alltid åndedrettsvern/støvmaske og beskyttelsesbriller ved sliping. Etter sliping fjernes slipestøv fra overflaten før det males eller tapetseres. Ved tapetsering bør overflatene grunnes.

Viktig!

Tenk på at temperatur, lagertykkelse og luftfuktighet påvirker tørketiden.

Layer thickness 1-1,5mm					Time hours
Humidity rh%					
95	288	192	144	96	
90	144	108	72	39	
80	78	54	38	23	
70	54	38	26	19	
60	42	29	20	14	
50	36	24	17	12	
40	29	20	14	10	
30	26	18	12	9	
20	23	16	11	8	
10	21	14	10	7	
	10°C	15°C	20°C	25°C	
Temperatur					