



- For helsparkling i tykke skikt
- Meget lett å påføre og fordele med rulle
- Meget god fyllevne

Rullspackel Grov

Bruksområde:

Sparkling av grove overflater innendørs

Materialforbruk:

1L/m² i 1mm lagtykkelse

Maks lagtykkelse:

10 mm

Verktøy:

Rulle, Stålsparkel

Påføringstemperatur:

Minimum +5 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET:

Klebefri etter 2 timer. Overmalbar etter 12 timer.

Rullspackel Grov er et ferdigblandet smidig høytfylende rullesparkel for helsparkling i tykke skikt på puss, betong, lettbetong, glassfiberstrie og platematerialer innendørs. Sparkelen er meget lett å påføre og fordele ut over overflaten med en rulle. Rullesparkel dekker større overflater raskere, er effektivere og gir et mer ergonomisk arbeidssett.

Sparkelen oppfyller kravene for CE merking i henhold til EN 15824.



Forberedelse av overflater

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler. Løst forankret underlag børstes bort eller avbindes/grunnes. Løstsittende maling fjernes. Rengjør tidligere malte underlag slik at fett og smuss fjernes.

Påføring

Påfør sparkelen med rulle påsatt et forlengingsskaft for bedre ergonomi og effektivitet. La sparkelen hvile frem til sparkelen begynner å se mattere/mindre bløt ut. Glatting utføres med egnet stålsparkel.

Benytt slipepapir med kornstørrelse 180 ved manuell sliping og 220 ved maskinsliping. Benytt alltid åndedrettsvern/støvmaske og beskyttelsesbriller ved sliping. Etter sliping fjernes slipestøv fra overflaten før det males eller tapetseres. Ved tapetsering bør overflatene grunnes.

Viktig!

Tenk på at temperatur, lagertykkelse og luftfuktighet påvirker tørketiden.

Layer thickness 1-1,5mm				
Humidity rh%				
95	288	192	144	96
90	144	108	72	39
80	78	54	38	23
70	54	38	26	19
60	42	29	20	14
50	36	24	17	12
40	29	20	14	10
30	26	18	12	9
20	23	16	11	8
10	21	14	10	7
	10°C	15°C	20°C	25°C
	Temperatur			