

SERVALAC HALVBLANK



*Gir en hard overflate
Gir en slett og halvblank overflate
Enkel å påføre og tørker raskt*

Servalac Tre & Panel Halvblank er en halvblank maling som gir en hard og slett overflate. Er egnet til maling av for eksempel dører, vinduer, listverk, tre og panel innendørs. Malingen er lett å påføre og tørker raskt. For et godt resultat grunnes overflaten først med Milltex Häfta.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Interiør

FORBRUK

8 - 10 m²/l

GLANS

Halvblank

VERKTØY

Sprøyte, pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +8 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

BINDEMIDDEL

Acrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten må være tørr, ren, fast og fri for støv. Fjern smuss og støv fra overflaten for å sikre best mulig vedheft.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER rengjøres med Alcro Malervask (i henhold til instruksjoner).

HULL OG SPREKKER utbedres med Alcro

Snickerisparkel og slipes lett før grunning med Milltex Häfta.

OVERFLATER SOM ER BLANKE ETTER RENGJØRING, mattslipes og grunnes med Milltex Häfta.

OVERFLATER I GOD STAND kan males direkte med Servalac Tre & Panel Halvblank.

FABRIKKMALT (LAKKERT) OVERFLATER mattslipes med fint sandpapir før grunning med Milltex Häfta.

NYTT TRE slipes lett og grunnes deretter med Milltex Multistop Grunning.

METALLOVERFLATER som er fri for rust grunnes med Milltex Häfta.

PÅFØRING

Omrøres før bruk. Servalac Tre & Panel Halvblank påføres med pensel eller sprøyte. Ved maling på større overflater anbefales det å påføre malingen med rull og deretter etterglatte med en bred pensel. Ikke mal ved lavere temperatur enn +8 °C.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VEDLIKEHOLD

Vær forsiktig med nymalte overflater. De endelige gode egenskapene til malingen oppnås først etter noen uker. Det bør utvises forsiktighet når det gjelder slitasje, ripefølsomhet og glans. Skader kan oppstå hvis det plasseres gjenstander som for eksempel blomsterpotter, pynteobjekter og

lignende på horisontale overflater før malingen har herdet. Bruk aldri alkohol eller sterke løsemidler til flekkfjerning.

Rengjøring: Bruk håndvaskemiddel eller universalrengjøringsmiddel som ikke inneholder løsemidler. Vask alltid nedefra og opp. Skyll med mye vann og ventiler deretter for å redusere fuktigheten i luften.

Flekkfjerning: Håndvaskemiddel eller universalrengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med fortynnet eddiksyre (mateddik). Svart misfarging kan oppstå når metall gnis mot malingsoverflaten. Dette kan fjernes med et rent viskelær.

VIKTIG

Malingen oppnår sin hardhet etter en uke. Overflater som bordplater og hyller må ikke belastes tidligere enn en uke etter maling.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.