

# SOLKLAR UV-PANELLAKK



*Inneholder UV-beskyttelse som motvirker gulning av treverket  
Overflater beiset i lyse farger beholder fargen lengre etter påføring av UV-beskyttelse  
Gjør treoverflater mindre skitne og lettere å holde rene*

Solklar UV-Panellakk er en lakk for treoverflater med UV-beskyttelse. Den motvirker gulning av treverket. Den er perfekt til trepaneler, og også til andre treoverflater, og som underlag under Alcros vanntynnede klarlakker. Overflater som er beiset i en lys farge, kan overlakkes med Solklar UV-Panellakk for bedre beskyttelse. UV-beskyttelsen gjør at lysbeisede overflater beholder fargen bedre. (Lakken anbefales ikke til mørkbeisede overflater.) Solklar UV-Panellakk gjør også treoverflater mindre skitne og enklere å holde rene uten å påvirke treets naturlige utseende. Lakken tåler imidlertid ikke langtidspåvirkninger av vann, fett, sprit og varme. Utsatte overflater anbefales overlakket med en vanntynnet klarlakk.

## TEKNISK INFORMASJON

### BRUKSOMRÅDE

Interiør

### FORBRUK

- 10 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvmatt

### VERKTØY

Sprøyte, pensel

### MALINGSTEMPERATUR

Minimum +5 °C

### TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

### LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 1 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

### VERKTØY RENGJØRES MED

Vann eller Penselrens

### BINDEMIDDEL

Acrylat

### VOC

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: [www.alcro.no](http://www.alcro.no)



Oppbevares frostfritt

## FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

PÅ TRERENE OVERFLATER som ikke krever en perfekt finish fjernes støv før lakkering. For høye krav til finish fuktes først overflaten med vann. Når overflaten er tørr slipes fiberreisningen i fiberretningen med sandpapir 180-240 korning og slipestøv fjernes.

TIDLIGERE LAKKERTE OVERFLATER rengjøres med Alcro Malervask (i henhold til instruksjoner). Mattslipes med sandpapir 180-240 korning og slipestøv fjernes.

## PÅFØRING

Påfør minst 2 strøk for best resultat. Rør lakken godt. Påføres fylldig i treets lengderetning med en flat pensel, eller benytt en sprøyte. UV-beskyttelse øker med antall strøk.

## NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## VEDLIKEHOLD

Ved behov, og tidligst ca 1 måned etter påføring av Solklar UV-Panellakk:

Overflatene rengjøres med en myk børste, svamp eller rengjøringsklut og nøytralt vaskemiddel (pH 6-8).

Rengjør svært skitne overflater med svakt alkalisk rengjøringsmiddel (pH 8-10) og f.eks. rengjøringsklut eller svamp. Skyll overflaten grundig, men forsiktig.

Vedlikeholdsbehandling:

Overflater som er behandlet med Solklar UV-Panellakk kan fortsatt behandles med tilsvarende vanttynnbare lakker. Se avsnittet "Forberedelse av overflater".

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*

## VIKTIG

OBS! Inneholder Tinuvin. Kan forårsake allergisk reaksjon.

Besøk [www.alcro.no](http://www.alcro.no) for ytterligere informasjon.