

SPRØYTESPARK EL LETT



*Halvlett sparkel spesielt utviklet for sparkelsprøyte
Farge hvit for helparkling og grenging av tak*

Sprøytsparkel Lett er en medium kornet lett sprøytsparkel for skjøt- og helparkling samt grenging. Benyttes på betong, lettbetong, pussede overflater og gipsplater. Sparkelmassen er tilpasset påføring med sparkelsprøyte.

Sprøytsparkel Lett oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 15824.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE
Interiør

MALINGSTEMPERATUR
Minimum +8 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv. Før
helsparkling av betongtak og vegger fjernes
ujevnheter som støpeskjøter og øvrige
forurensninger. Større porer/hulrom kan sparkles
først med Alcro Grovsparkel.

PÅFØRE

Sparkelen påføres normalt med egnet
sparkelsprøyte. Ved helsparkling gattes overflaten
med stålsparkel. Maks lagtykkelse ca 3 mm. Etter
sliping fjernes slipestøv fra overflaten før
påfølgende sparkling eller maling.

Bruk vernebriller ved sliping over øyehøyde.
Åndedrettsvern bør også brukes. Egnet type er
klasse P2.

NÅR DU ER FERDIG MED Å SPARKLE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og
oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest
mulig sparkel fra verktøy før rengjøring.
Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til
miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til
gjenvinning.

VIKTIG

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.