

TREGRUNN



*Beskytter mot fuktopptak
God vedheft
Kort tørketid
Beskytter mot fuktinntak*

Grunning Tre er en grunning for vinduer og trefasader utvendig. Grundfärg tørker raskt, har god dekkevne og gir god vedheft til underlaget og til toppstrøket. Reduserer risikoen for gjennomslag av tanniner fra treverket og trenger effektivt inn i underlaget og hindrer fukt i å trenge inn i treverket.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Eksteriør

FORBRUK

6 - 8 m²/l

VERKTØY

Pensel, rull, høytrykksprøyting

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +7 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 8 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED

Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL

Modifiserte alkyder

VOC

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Skitne overflater vaskes med Alcro Grovrent. Mugg- og svertesopp vaskes bort med Alcro Sopp & Algemiddel. Blanke, harde og høvlede flater og skarpe hjørner slipes med grovt sandpapir. Gjelder også utskårne tømmerstokker. Grånet og porøst treverk børstes eller skrapes til fast overflate.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER Tykke, sprukne eller løse lag med maling skrapes helt av.

NYTT UBEHANDLET TRE Grunnolje Tre påføres til metning på endeved, skjøter og spikerhoder. Tørk av overflødig olje etter 30 minutter.

PÅFØRING

Omrøres før bruk. Følg våre anvisninger om anbefalt forbruk. Vær ekstra oppmerksom på endeved, spikerhoder og skjøter.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER Treoverflater og overflater i dårlig stand grunnes med Grunning Tre. Gamle alkyd- og oljemalingsoverflater skal alltid grunnes med Grunning Tre.

NYTT UBEHANDLET TRE Hele overflaten, inkludert endeved, grunnes med Grunning Tre. Misfarging fra kvister kan reduseres ved en ekstra behandling direkte på kvistene. Anbefalt forbruk: Uhovlet panel: 6-7 m²/L (Våt filmtykkelse: 140-160 my. Tørr filmtykkelse: 50-60 my) Høvlet eller tidligere malt panel: 7-8 m²/L (Våt filmtykkelse: 110-140 my. Tørr filmtykkelse: 40-50 mym) Vinduer: 7-8m²/L (Våt filmtykkelse: min 140 my. Tørr filmtykkelse: min 50 my). På høvlet panel eller tidligere malte flater kan det være vanskelig å påføre nok maling. Hvis lagene er tynnere enn anbefalt bør det males et ekstra lag for å oppnå best holdbarhet. Når Grunning Tre påføres med sprøyte, anbefales dysestørrelse FFLP 312 og at trykket er 80-100 bar.

NÅR DU ER FERDIG MED Å MALE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VIKTIG

For å redusere risikoen for tanningjennomslag når det benyttes hvit grunning, skal grunningen tørke i minst 24 timer ved +23 °C og 50 % relativ fuktighet før overmaling med toppstrøk. Husk at lavere temperatur og høyere luftfuktighet forlenger tørketiden.

På fabrikkgrunnet treverk kan det være behov for å grunne på nytt med Grunning Tre. Rådfør deg med en din Alcro-forhandler.

Kontroller at underlaget er tørt før maling, maks 16 % fuktinnhold. Dette gjelder også impregnert treverk, som bør stå ubehandlet i minst en sesong før maling.

Ikke mal på soloppvarmede overflater eller hvis det er fare for regn innen 24 timer eller dugg innen 1-2 timer etter ferdig maling.

Ved påføring med rull eller sprøyte skal overflaten etterstrykes med pensel. Ved sprøyting benyttes en filtrerende halvmaske mot faste og flytende partikler (FFP2).

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.