

VINDUSKITT



*Perfekt til reparasjon av kittfals før maling
Blir ikke hard eller sprekker
Hefter godt på glass, tre og metall*

Vinduskitt benyttes for å sette inn glass og reparere/fylle kittfals før maling. Vinduskitt fester seg godt til glass, tre og metall. Kittet verken stivner eller sprekker.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE
Eksteriør

MALINGSTEMPERATUR
Minimum +5 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 120 timer.

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Rengjør overflaten for fett og sot, skrap av løs kitt og maling.

Behandle TREOVERFLATER med Bestå Grunnolje. Tørk av overflødig olje. Deretter grunnes det med Bestå Tregrunn.

PÅFØRE

Fyll kittfalsen med egnet verktøy. Glatt umiddelbart med en kittkniv eller sparkel.

Hvis kittet er blitt hard på grunn av kulde, kan den varmes i vannbad til passende konsistens.

Etter 5 dager kan kittet males. Mal 1-2 mm inn på glasset i to strøk.

VIKTIG

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksamhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.