

AD.FINESS TRE & PANEL BLANK



*Ekstremt slitesterk
Utmerkede påføringsegenskaper
Hard og vakker overflate*

ad.finess Tre & Panel Blank er en maling av topp kvalitet til maling av for eksempel dører, vinduer, listverk, tre og panel og metalloverflater innendørs. Malingen er ekstremt slitesterk og har utmerkede påføringsegenskaper og gir en hard og vakker overflate.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Interiør

FORBRUK

8 - 10

GLANS

Blank

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +10 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 4 timer.

VERKTØY RENGJØRES MED

Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL

Acrylat

VOC

Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten må være tørr, ren, fast og fri for støv. Fjern smuss og støv fra overflaten for å sikre best mulig vedheft.

NYTT TRE slipes lett og grunnes deretter med Milltex Multistop Grunning.

TIDLIGERE MALTE OVERFLATER rengjøres med Alcro Malervask (i henhold til instruksjoner).

OVERFLATER SOM ER BLANKE ETTER RENGJØRING, mattslipes og grunnes med Milltex Häfta. Overflater i god stand kan males direkte med ad.finess Tre & Panel.

HULL OG SPREKKER utbedres med Alcro Snickerisparkel og slipes lett før grunning med Milltex Multistop Grunning eller Milltex Häfta.

FABRIKKMALT (LAKKERTE) OVERFLATER mattslipes med fint sandpapir før grunning med Milltex Häfta.

METALLOVERFLATER som er fri for rust grunnes med Milltex Häfta.

VIKTIG

Besök www.alcro.no for ytterligere informasjon.

PÅFØRING

Omrøres før bruk. Påføres fyldig med pensel eller sprøyte. Ved maling på større overflater anbefales det å påføre malingen med rull og deretter etterglatte med en bred pensel.

Ikke mal ved lavere temperatur enn +10 °C. Malingen oppnår sin hardhet først etter 3 dager. Unngå å belaste overflater som bord og hyller tidligere enn dette.

VEDLIKEHOLD

Ved behov, og tidligst ca 1 måned fra maling: Overflatene rengjøres med en myk børste, svamp eller rengjøringsklut og nøytralt vaskemiddel (pH 6-8).

Rengjør svært skitne overflater med svakt alkalisk rengjøringsmiddel (pH 8-10) og f.eks. rengjøringsklut eller svamp. Skyll overflaten grundig.

Produktet når sin endelige hardhet og holdbarhet etter en måned under normale forhold. Malte overflater håndteres forsiktig i et par uker. Hvis overflatene må rengjøres umiddelbart etter maling, rengjør de lett med en myk børste eller fuktig rengjøringsklut.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.